PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-181157

(43) Date of publication of application: 28.06.1994

(51)Int.Cl.

H01L 21/027

B65G 49/07

H01L 21/68

(21)Application number: 04-334738 (71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

15.12.1992

(72)Inventor: UMEDA TOSHIRO

ITO HIROSHI


KOMIYA TAKEHARU


(54) APPARATUS WITH LOW DUST-GENERATING PROPERTY

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an apparatus with low dust-generating properties, which is used in a clean room to suppress the generation of very fine particles and improved in dust-wiping properties by a clean wiper, etc.

CONSTITUTION: The attraction parts 12 of a carrier arm 11 for vacuum- attracting and carrying a silicon wafer 13 are formed by one material selected from a group of materials having mutual wear and abrasion resistance, in which the materials neither wear the silicon wafer 13 nor are worn by the wafer 13, and high dust-wiping properties by a wiper, etc., e.g. polyacetal resin, polyether-imide resin, polyamide resin, polyamide-imide resin and poly- butyleneterephthalate resin.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頗公開香母

特開平6-181157

(43)公開日 平成6年(1994)6月28日


(51)Int-CL ⁵	識別記号	庁内整選番号	FI	技術表示首所
HOLL 21/027 B65G 49/07 HOLL 21/68	F B	9244-3 F 8418-4M 7352-4M	HOIL	21/30 3 0 1 Z
			1	審査請求 宗請求 請求項の数7(全 7 頁)
(21)出願書号	特班平4-334738		(71)出顯人	000004112 株式会社ニコン
(22)出頭目	平成 4 年(1992)12月	15日	(72)発明者	東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株
			(72)発明者	東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株
			(72)発明者	式会社ニコン内 小宮 毅治 東京郡千代田区丸の内 3 丁目 2 帯 3 号 林 式会社ニコン内
			(74)代理人	弁理士 永井 冬紀

(54)【発明の名称】 低発壓性の装置


(57)【要約】

【目的】クリーンルームで使用され、微細粒子の発生を 抑制するとともに、クリーンワイパなどによる虚模の拭 き取り性を向上させた低発感性の装置を提供する。

【補成】 シリコンウエハ13を真空吸着して搬送する 鍛送アーム11の吸着部12を、シリコンウエハ13を 摩託せずしかもシリコンウエハ13で摩耗されない相互 に耐摩耗性を有し、かつ高族抵浄性を有する一群の材質 の中から選択された1の材料、たとえばポリアセタール 系樹脂、ポリエーテルイミド系樹脂。ポリアミド系樹 脂。ポリアミドイミド系樹脂およびポリプチレンテレフ タレート系樹脂で形成する。



11:銀池アーム 13:シリコンウエハ



特闘平6−181157

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 クリーンルーム内でワークを処理する低 発感性の装置において、

前記ワークが摺動接触する部位は、前記ワークとの間で 相互に耐度耗性を有し、かつ高額抵浄性を有する一群の 材質の中から適択された1の材料で形成することを特徴 とする低発塵性の装置。

【語求項2】 請求項1の装置において、前記ワークがシリコンウェハの場合、前記相互に耐原経性を育する材料は、相互に摺動する時に発生する微細粒子数が少なくともアルミナに比べて3桁以上少ない材料であり。高被抵浄性を有する材料は、少なくともアルミナよりも被抵浄性のよい材料であることを特徴とする低発度性の装置。

【請求項3】 請求項1の装置において、前記一群の材質が、ポリアセタール系樹脂、ポリエーテルイミド系樹脂、ポリアミド系樹脂はよびポリアミドスセンテレフタレート系樹脂であることを特徴とする低発座性の装置。

【請求項4】 請求項1の装置において、前記一群の材 20 ある。 質が、フェ素系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリオレフ 【00 ィン系樹脂およびポリフェニレンサルファイド系樹脂で 【課題 あることを特徴とする低発度性の装置。 応づい

【請求項5】 請求項1の装置において、前記一群の材料は、帯電列の正極性側あるいは負極性側の端に近い材料であることを特徴とする低発塵性の装置。

【語求項6】 語求項1、3~5のいずれかに記載の装置において、前記ワークが半導体ウエハまたはガラス基板であり、前記ワークを処理する装置がピンセット、鐵送機構、または芯出し機構であることを特徴とする低発度性の整備。

【請求項7】 請求項2に記載の装置において、前記シリコンウエハが接触する部位は、真空ピンセット、搬送機構、または芯出し機構であることを特徴とする低発度性の装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体などクリーンルームで使用される露光装置や検査装置の鐵送銀緯などに使用して好適な低発塵性の装置に関する。

100021

【従来の技術】従来の低発感技術は、部材と部材の額動、接触により発生する摩擦摩耗による摩耗粉(表面の做細な破壊)の発生・飛散を抑制するために、部材間に 湖層油を塗布したり、部材の片方あるいは両方を硬質化するために硬質薄膜のコーティング、また固体間層膜をコーティングして摩擦係数を低減し、耐摩耗性を高め、耐久性を図ることにより、低発應の効果を発揮するものである。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】近年、半導体製造にお ける集績回路の線幅は細くなり、16M-b)でではG.5μm 、 64M-b)ではは6.3511m、255M-b)せでは0.2511m。1G-b)で は0.1511mと言われている。それに伴いその半導体製造 に係る環境のクリーン化の要求もより高まっている。特 にウエハ表面へのその半導体製造環境における微細粒子 (虚埃) による汚染は製品歩図りの悪化など重大な問題 となっている。しかし、上記従来技術は、前述のように 接触する片方あるいは両方の部材の耐原耗性を向上させ 10 ることであって、完全な無際耗を実現させるものではな い。そのため部村間の接触に伴い発生する微細な摩耗粉 が両部材表面に付着したり、その周辺に飛散したりす る。すなわち、上記従来技術では上記ウエハ表面や半導 体製造環境における高度なクリーン化は実現できない。 【0004】本発明の目的は、クリーンルームで使用さ れ、微細粒子の発生を抑制するとともに、ウエハなどに 代表されるワークの表面へのその微細粒子の付着を抑制 し、また、そのグリーンルーム内への微細粒子の飛散を 抑制することができる低発虚性の装置を提供することに

[0005]

(2)

【課題を解決するための手段】一実施例を示す図1に対 応づけて本発明を説明すると、本発明は、クリーンルー ム内でワークを処理する低発塵性の鉄道に適用され、ワ ーク13が摺勁接触する部位12を、ワーク13との間 で相互に耐磨鈍性を有し、かつ高級試浄性を有する一群 の特質の中から選択された1の材料で形成することによ り、上述した目的を達成する。諸求順2の装置におい て、ワーク!3をシリコンウエハとした場合、相互に耐 摩託性を有する材料は、相互に摺動する時に発生する微 細粒子数が少なくともアルミナに比べて3桁以上少ない 材料であり、高被拭浄性を有する材料は、少なくともア ルミナよりも被獄浄性のよい材料である。請求項3の装 置において、一群の材質は、ポリアセタール系樹脂、ポ リエーテルイミド系樹脂。ポリアミド系樹脂、ポリアミ ドイミド系樹脂およびポリブチレンテレフタレート系樹 脂である。請求項4の装置において、一群の材質が、フ ッ素系制脂、ポリエーテル系制脂、ポリオレフィン系制 脂およびボリフェニレンサルファイド系樹脂でである。 46 請求項5の装置において、一群の材料は、帯電列の正極 性側あるいは負極性側の端に近い材料である。 請求項 6 の装置において、ワークが半導体ウエハまたはガラス基 板である場合。ワークを処理する装置がピンセット、鍛 送機構、または芯出し機構である。語求項7の装置にお いて、シリコンウエハが接触する部位は、真空ピンセッ F. 搬送機構、または芯出し機構である。

[0006]

【作用】たとえば、半導体製造装置の根送装置でワーク 13を銀送するとき、ワーク13が吸着部12などと類 50 動移触しても、摩耗粉の発生が抑制される。また、部位 (3)

1.2 は高波拭浄性を有するから、クリーンワイバなどで 拭浄したときその表面の虚埃などは良く拭き取られる。 その結果、低発展性の装置を提供できる。

【0007】-評価試験1-

発明者等は、まず、図2に示すように直径2インチのシ リコンウエハ 1 と各種材料からなる直径10mmの球形状ピ ン2の組合せでピンオンディスク型摩擦摩耗試験(荷重 1900f 、摩擦速度50mm/s) を行い、それに伴う発展量の 違いを比較した。シリコンウエハ1あるいはピン2の摩 耗に伴い発生して飛散した微細粒子(摩耗粉)を殴引ノ ズル3で吸引流量毎分1立方フィートで吸引し、レーザ パーティクルカウンタ(Met-One 製A249型)を用いて微 細粒子(粒径0.1 μm以上)の個数を計測した。その結 果を図3、図4に示す。

【0008】図3に示すように、シリコンウエハ1と接 触するピン2がセラミックス球 (例えば、窒化珪素、ア ルミナ〉の場合。セラミックス側に比べシリコンウエハ 側の方が多く削られ摩耗紛を飛散し発展を示した。ま た。ピン2が金属球(例えば、高炭素クロム鋼)。石英 が摩託し発塵を示した。しかし、ピン2が、ポリエーテ ルエーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポリアセター ル(商品名デルリン)、ポリエチレン。ポリフェニレン サルファイドなどのプラスティック隊の場合、シリコン ウエハ』およびピン2とも摩耗が少なく低発塵性を示し た。ただし、ピン2がポリテトラフルオロエチレン(商 品名チプロン)の謎の場合。ピン2側は摩耗したが、摩 耗紛は飛散し難く、レーザパーティクルカウンタには計 測されなかった。

【0009】 このようにシリコンウエハなどのワークと 接触する、低発展性の装置の各部位には耐摩耗性の優れ た材料を使用することが必要ではあるが、それによって ワークが摩耗して摩耗粉が飛散することは好ましくな い。逆に、ワークによって摩耗する材料でもいけない。 したがって、ワークを摩託させず、しかもワークで摩耗 されることがない上述したプラスティックを用いること によって、ワークおよびワークと接触する部位の摩耗を 抑制し、低発感性の装置を提供できる。本明細書では、 このような摩託特性を有する材料を相互に耐摩託性を有 する材料と呼ぶ。

【0010】以上説明したように、ポリアセタール系樹 **脂。ポリエーテルイミド系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポ** リアミドイミド系樹脂およびポリブチレンテレフタレー ト系樹脂などは、上述したピンオンディスク型摩託摩擦 試験においてアルミナなどに比べて発生する摩託紛が3 裕以上少なく、上述した相互に耐摩託性を有する材料と して好適に使用できる。

【0011】-評価試験2-

次に発明者等は、シリコンウエハと各種材料の接触に伴 **うシリコンウエハへの微細粒子(ワイバーから発生する 50 付着を卸制することができる。このような帯電列の正極**

塵銭など》の移着性を比較した。試験に先立って、直径 4.インチのシリコンウエハの家面を清浄して付着してい る微細粒子をできるだけ除去する。一方、シリコンウエ ハに接触させる部材として直径50㎜の平面基板を用 い。その豪面を極性密削(例えばイソプロピルアルコー ル)を浸み込ませた周知のクリーンルーム用ワイバーで 拭浄した。シリコンウェハに平面基板を重ね合わせて一 定荷重で接触させた後、シリコンウエハ表面の微細粒子 の付着の程度をレーザ散乱によるゴミ検査機(SURFSCAN 19 #4500) で計測した。その結果を図5 に示す。

【0012】試浄前の平面墓板の表面は機械的な光学研 磨面を精密洗浄したものであり、供試付表面の汚染度は 材料により若干の違いはあると思われるが、次に数回に わたってワイバー抵浄を行うためその違いは無視でき る。また、その表面担さの違いは本評価には大きな影響 はなかった。極性溶剤を含浸したワイバーで拭浄するた め、物質の違いに関係なく平面基板表面は帯電しにく く、帯電電圧は約±0.5kk以内であった。

【0013】クリーンルーム内でシリコンウエハが接触 ガラス迷の場合。シリコンウェハ1およびピン2の両方 20 する部位表面のワイパー試浄を手作業で行う時、物質の **表面自由エネルギー(表面張力)の違いによって、紋拭** 浄性に違いがある可能性がある。すなわち、彼斌浄性の 優れた物質はそうでない物質に比べてその表面の清浄度 が良い。半導体製造において鍛送装置のメンテナンス時 あるいは定期的に、シリコンウエハなどのワークと接触 する搬送体の表面はクリーンワイバー等を用いて汚れの 拭き取り作業が必要となる。この実作業を考慮すれば、 平面基板表面の核拭券性を含めて、移着性を評価すると とは現実的である。

> 【0014】図5から分かるように、ポリテトラフルオ ロエチレン (テフロン)、ポリエーテルイミドやポリア セタールは、石英ガラス、炭化珪素あるいはアルミナに 比べてシリコンウェハに対して微細粒子の移着性が少な い。すなわち、ワークが接触する部位の材料を、帯電列 の正極性側の端に近い物質。例えばポリアセタール(デ ルリン)、ポリエーテルイミド、ポリアミド (ナイロ ン)などや、帯電列の負極性側の總に近い物質。例えば ポリテトラフルオロエチレン (テフロン)、ポリエーテ ルエーテルケトン、ポリエチレンなどで形成すると、こ 40 れらの材料は帯電列において正負極性側の端に近い物質 であり、接触帯電しやすいため、微細粒子がシリコンウ エハに移着し難いと考える。

【0015】とのように、シリコンウエハが頽助接触す る部位の材料として、帯電列の正極性側あるいは負極性 側の端に近いものを使用することにより、発生した摩耗 粉あるいはその環境中に浮遊する塵埃は帯電列の正極性 側あるいは負極性側の端に近い物質で構成した部材側に 付着しやすい。その結果、相手部材がウェハであれば、 そのウェハ接触表面には摩託粉、塵埃などの微細粒子の

性側あるいは負極性側の端に近い材料であって接紙停性 の良好な特性を、本明細書では高級弑浄性と呼び、少な くとも図5から分かるように、ワークがシリコンウエハ の場合には、アルミナが有する彼拭浄性よりも良好な材 料が好適である。

【①①16】図6は各種材料の「帯電列」を示したもの である。二つの物体を接触あるいは摩擦させると一方は 正征性に、他方は負極性に帯電する。これを多くの物質 について実験すると、正に帯弯しやすいものから、反対

【0017】帯電列の正極性側あるいは負極性側の總に 近い物質であっても、低発症性を実現するためにはシリ コンウェハ、ガラス基板を摩耗させずしかも自身もシリ コンウェハやガラス基板で摩耗されないような相互に耐 摩託性を有することは必須である。図6の帯電列と図4 の図から、ワークとの間で相互に耐摩託性を有する図4 に示す樹脂系材料はいずれる帯電列が正極側または負極 側の材料であることがわかる。また、図6の帯電列と図 5の図から、図4に示す高級試浄性の樹脂系材料はいず 29 ができるため、微細粒子の付着、飛散を重大な問題とす れも帯電列が正極側または負極側の付斜であることがわ かる。したがって、本発明が適用される低発塵性の装置 でワークとの習動接触部位に使用される材料を、帯電列 が正極側あるいは負極側に近い1群の中から選択するこ とができる。

100181

【実施例】図1は本発明をシリコンウエハ鐵送装置に適 用した場合の一例を示す図である。図において、真空吸 岩式搬送アーム11の内部には通路11aが形成され、 その先端には通路11aと連通する3つの吸着部12が 30 設けられている。この吸着部12は、上述したように高 被弑浄性と相互に耐摩耗性を有する各種材料の中から選 択した1の材料で形成されている。したがって、シリコ ンウエハ13を搬送するときシリコンウエハ13か鍛送 アーム11の吸着部12と揺動接触しても、摩託紛が発 生せず、しかも、定期的にあるいは扱送作業の前に吸着 部12の表面をクリーンワイバで拭浄して表面の微細粒 子の付着を抑制しておけば、シリコンウエハ13の表面 が常に清浄に保たれて歩留りが向上する。

【① ① 1 9 】 図 7 は本発明を真空ピンセットに適用した 46 一例を示す図 場合の一例を示す図である。真空ピンセット21の内部 には道路21aが形成され、ピンセット21の先端に通 第21aと連通する吸着部22が設けられている。この 吸着部22も搬送アーム11の吸着部12と同様に、高 数減浄性と相互に耐摩耗性を有する各種材料の中から選 択した1の材料で形成されている。したがって、この場 合も同様に低発感な真空ピンセットを提供できる。

【0020】図8は本発明をウエハ位置決め機構に適用 した場合の一例を示す図である。 ウエハ回転テーブル 3 ①の回転輪心に対して放射状に3本の位置決めアーム3 50 31 位置決めアーム

1が設けられている。この位置決めアーム31の先端 は、搬送アーム11の吸着部12と同様に、高波域浄性 を有し、かつ相互に耐摩託性を有する各種材料の中から 選択した1の村斜で形成された円盤32で形成されてい る。したがって、この場合も、ウエハ位置決めの際にシ リコンウェハ13が位置決めアーム31の先端円板32 と摺動接触しても、上述したと同様に摩耗粉が発生せず 低発感な位置決め機構を提供できる。

【0021】なね、図1、図7および図8の吸着部1 に負に帯電しやすいものまでを一列に並べると帯電列と 10 2.22 および円盤32 はその全体を上述した特科で形 成するようにしたが、シリコンウエハが接触する面にそ れらの材料をコーティングしてもよい。

[0022]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、ワークを摩 耗せずしかもワークで摩託されないという相互に耐摩耗 性を有し、かつ核拭浄性に優れる一群の材質の中から選 択された1の付料でワークが預動接触する部位を形成す るようにしたので、ワークへの微細粒子の付着およびワ ークを使用する環境への微細粒子の飛散を抑制すること る機器の信頼性の向上、またその機器を設置するクリー ン環境の清浄度の悪化を抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明をシリコンウエハ鍛送アームに適用した 場合の一例を示す図

【図2】シリコンウエハと各種材料の組合せにおけるビ ンオンディスク型摩擦摩託試験による飛散微細粒子測定 方法を説明する模式図

【図3】シリコンウェハと各種材料の組合せで摩擦摩耗 試験を行った時に飛散する微細粒子の個数を示した図

【図4】シリコンウエハと各種材料の組合せで摩擦摩耗 試験を行った時に飛散する微細粒子の個数を示した図


【図5】溶剤含浸のクリーンワイパーで拭停した各種材 料とシリコンウエハを接触させ、そのシリコンウエハ表 面に付着した微細粒子の付着程度を示した図

【図6】各種材料の静電気に関する「帯電列」を示す図 【図7】本発明を真空ピンセットに適用した場合の一例 を示す図

【図8】本発明をウエハ位置決め機構に適用した場合の

【符号の説明】


- 1 シリコンウエバ
- 2 ピン
- 3 吸引ノズル
- 11 競送アーム
- 12 吸者部
- 13 シリコンヴェハ
- 21 ピンセット
- 22 吸音部




(5)

特闘平6-181157


[四4]



[図5]



粒径0.1μm以上の付着粒子数(個数/4インチウエハ)



[图8]

(7)

特朗平6-181157

【図6】

```
(比較的
正极性大)
         ・ポリアセタール (デルリン)
         ・ポリエーテルイミド
         ・ポリアミド(ナイロン)
         ・ポリアミドイミド
・ポリプチレンテレフタレート
 帯
         ・ガラス
         · 炭化珪素
          ・シリコン
 18
          ・アルティック
          ・酸化ジルコニウム
          ・酸化アルミニウム
          ・サイアロン
 列
         ・ポリフェニシンサルファイド
         ・ポリオレフィン (ポリエチレン)
          ・ポリエーテルエーテルケトン
          ・ポリテトラフルオロエチレン (テフロン)
(比较的
負極性大)
```